

Překližka Bříza C/C, 13 vrstev, EN 314-2/tř.1

Artiklové číslo	Tloušťka	Délka	Šířka
00809/0120	18 mm	1 525 mm	1 525 mm

Překližka je vyrobena slepením tenkých dřevěných dýh. Dýhy jsou lepené příčně přes sebe, vlákna dýhy každé následující vrstvy svírají úhel 90° pro zvýšení pevnosti překližky. Překližky jsou tvořeny minimálně třemi vrstvami dýh o tloušťce 1,4 - 3,2 mm.

Vlhkost

Obsah vlhkosti překližky při expedici z výroby je obvykle 7-12%. Změny vlhkosti mohou mít vliv na rozměry překližky.

Teplota

Změny teploty (+100° C do -160° C) nemají vliv na rozměry překližky.

Vnější použití:

Pro použití ve venkovních prostorách musí mít překližka správnou povrchovou úpravu. Hrany musí být chráněny proti vniknutí vlhkosti.

Mechanické vlastnosti:

Pevnost překližky závisí na druhu dřeva, tloušťce dýhy, tloušťce překližky a směru vláken. Kvalita povrchu dýhy nemá žádný vliv na pevnost překližky.



VLASTNOSTI

SPECIFIKACE

Tloušťka	18 mm
Šířka	1 525 mm
Délka	1 525 mm
Hmotnost	29,3 kg
Překližka	
Dřevina	Bříza
Povrch	nebroušený / nebroušený
Kvalita	C/C

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/preklizky/preklizky-brezove/preklizka-briza-cc-13-vrstev-en-314-2tr1-p150103>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



Překližka

Třída lepení

EN 314-2/tř.1

Použití

**ozdobné obaly
okrasné a reklamní předměty
stolařská výroba
vyřezávání laserovým paprskem
nábytek
vysoce kvalitní balení
výroba forem, modelářství**

Více informací <http://www.jafholz.cz/shop/plosne-materialy/preklizky/preklizky-brezove/preklizka-briza-cc--13-vrstev--en-314-2tr1~p150103>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

