

## Hoblované prkno Thermoborovice SHP A

| Artiklové číslo | Tloušťka | Šířka  | Délka    |
|-----------------|----------|--------|----------|
| 55983/0442      | 42 mm    | 140 mm | 4 200 mm |

### Přirozený a moderní vzhled

Thermodřevo borovice si zachovává přírodní vzhled a kontrastní barvu borovicového rostlého dřeva s typickými boulemi. Borovice dorůstá až do výšky 30m, čím severněji roste, tím je dřevo hustší.

Termicky modifikované dřevo se vyznačuje zvýšenou trvanlivostí a rozměrovou stabilitou, sníženou hygroskopicitou a zlepšenou biologickou odolností, což ho předurčuje i do venkovních expozic, především bez kontaktu s terénem. Termická modifikace dřeva je záměrný technologický proces úpravy struktury dřeva vlivem zvýšené teploty, s cíleným dopadem na zlepšení jeho odolnosti vůči vodě a biologickým škůdcům. Díky termické modifikaci získává dřevo typickou karamelovou barvu a vůni.

U tmavšího thermodřeva se vlivem UV záření, srážek, kyslíku, emisí a jiných atmosférických činitelů dost rychle mění jejich původní hnědá barva na šedou. Přirozený proces stárnutí dřeva působením povětrnostních vlivů nazýváme i atmosférická koroze dřeva.

Při pravidelném ošetření olejem si zachovává nádhernou středně hnědou barvu. Také z ekologického hlediska boduje výroba z tradičních evropských oblastí.

- > tepelně upravené dřevo - severská borovice
- > tepelně upraveno při teplotách 190-212 °C

### Výhody a použití:

- > fasádní obložení, podhledy, ploty
- > velice nízká absorpce vlhkosti
- > rozměrová stálost, nízká hmotnost
- > neobsahuje pryskyřici
- > odolnost proti biologickým škůdcům
- > dlouhá životnost v exteriéru

Foto je pouze ilustrační



Více informací <https://www.jafholz.cz/shop/materialy-pro-drevostavby/palubky--hoblovana-prkna--obklady/hoblovana-prkna/hoblovane-prkno-thermoborovice-shp-a~p15285379>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.



## VLASTNOSTI



Hoblované prkno -  
zaoblená hrana

## SPECIFIKACE

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Tloušťka                                    | 42 mm                       |
| Šířka                                       | 140 mm                      |
| Délka                                       | 4 200 mm                    |
| Hmotnost                                    | 8,645 kg                    |
|                                             |                             |
| Profil                                      | Hoblované prkno             |
| Dřevina                                     | Thermoborovice              |
| Kvalita palubek                             | A                           |
| Hustota v suchém stavu (kg/m <sup>3</sup> ) | 350 - 380 kg/m <sup>3</sup> |
| Horizontální                                | ano                         |
| Vertikální                                  | ano                         |
| Použití                                     | venkovní použití            |

Více informací <https://www.jafholz.cz/shop/materialy-pro-drevostavby/palubky--hoblovana-prkna--obklady/hoblovana-prkna/hoblovane-prkno-thermoborovice-shp-a~p15285379>

Naskenujte QR kód a přejděte přímo na stránku produktu v našem Online-Shopu.

